

## TT/S TT/PVC収縮チューブの物性比較

特性	項目	試験条件	試験方法	単位	TT	STT	PVCチューブ
					一般タイプ	一般タイプ	比較用
					厚み100 $\mu$ m	厚み100 $\mu$ m	厚み90 $\mu$ m
機械的特性	比重	—	JIS K7112	—	1.4	1.34	—
	破断強度	—	ASTM D638	MPa	216	75	40
	破断伸度	—	ASTM D638	%	63	380	80
耐熱特性	使用可能温度範囲	—	自社法	°C	-70~150	-40~150	—
熱収縮特性	径方向	沸騰水 ×30秒	自社法	%	35	40	40
	長さ方向	沸騰水 ×30秒	自社法	%	35	8	7